Navyply

Référence : T I1 B0

TRADITIONNEL
COLLAGE EXTÉRIEUR

Collage VSIG

DESCRIPTIF

Définition
Multiplis à faces en OKOUMÉ déroulé
pour emplois en milieux extérieur ou humide (selon EN 636-3).
Classe de service 3 (ENV 1995.1.1).

Composition
Faces en OKOUMÉ déroulé et plis intérieurs constitués d'essences durables.

Classe de collage
Classe 3 (EN 314-2).
Label VSIG.

Finition
Classement des parements II / III (EN 635-2).
Pré-ponçage grain de 80.

CERTIFICATIONS

Charte d'engagement qui symbolise, depuis 1995, l'attachement et l'engagement de Plysorol dans le développement durable des ressources forestières.

Panneau certifié CE Structure (attestation de conformité 2+).

En plus du marquage CE réglementaire, nos produits sont certifiés NF Extérieur CTB-X. Cette marque de qualité volontaire garantit des performances supérieures aux exigences européennes dans les domaines de la qualité du collage, la durabilité biologique du panneau, les caractéristiques mécaniques de celui-ci, les exigences de contrôles internes.

DOMAINES D'EMPLOI
Emplois non structuraux en milieux extérieurs et / ou humides.
Idéal pour les emplois divers non décoratifs des entreprises générales.

MISE EN OEUVRE
Se conformer aux règles de l'art.

FORMATS - ÉPAISSEURS*

Épaisseurs en mm	Formats en cm
04-05-06-08-09-10-12-15-18-22-25-30-40 04-05-06-08-09-10-12-15-18-22-25 05-08-10-12-15-18	250x122 310x153 310x183

*Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m³	450±10%	EN 323
Module d'élasticité en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	3600 MPa	EN 310
Contrainte de rupture en flexion	Valeur moyenne des 2 sens	30 MPa	EN 310
Réaction au feu	Epaisseur < 18 mm	M4	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 18 mm	M3	NF P 92-507
	Epaisseur ≥ 9 mm	D-s2,d0	EN 13501-1

Exemple d'application :
Aménagement de camionnette :
Intérieur des portière et plafond

Plysorol
Direction commerciale
ZI Allée des justices
85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 53 11 41
Fax : 02 51 69 46 64
Email : info@plysorol.fr
www.plysorol.fr

Qualité: Contreplaqué à face OKOUMÉ
Classe d'encollage: Classe 3 (EN 314-2)
Collage VSIG: Mélange collant de classe 3
Domaines d'emploi: En milieu humide

Ces produits doivent être utilisés selon nos notices techniques et conformément aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Ce document non contractuel peut être modifié sans préavis.
E-CCL 106 / Indice E / 12-02-07